

PE film

Beskrivelse:

- Dampbarriere på mineralundergulv.
Hvis fugtighedsniveauet i undergulvet er under, eller kan forventes at overgå 75% RH (4,5% CM i beton og 0,5% i anhydrit), anvendes Moisturbloc Extreme.
- Kan kombineres med andre underlagsmaterialer
- Skal bruges ved gulvlægning sammen med gulvvarme.
- 50 års levetid
- Alkalibeskyttet



Egenskaber:

Egenskaber	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Alkalibeskyttet polyethylen film (PE)
Form		Rulle
Termisk modstand (R-værdi)	ISO 12667	0,0005 m ² K/W
Tæthed		920-935 kg/m ³
Vanddampsbeskyttelse	EN ISO 12572	3 x 10 ⁶ s/m

Demografi:

Produkt	Længde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antal m ²	Vægt kg
PE film	12,5	2,7	0,2	33,75	7

Monteringsvejledning:

Brug altid PE-film ved gulvlægning på mineralundergulve og/eller i kombination med undergulvsvarmesystem.

Gulvet skal være rent, tørt og fladt.

Rul den første strimmel ud på undergulvet og skær det i den relevante størrelse med en kniv.

PE-filmen skal lægges med et overlap på 200 mm.

Fortsæt, til hele området er dækket

