


Allmänna uppgifter

Planka	1820 x 190
Total tjocklek	13 mm
Antal plankor per paket	6
Start- och avslutningsplanka	Max. 1 plank av 6
m ² per paket	2,075 m ²
Kg per paket	17,2 kg

Plankans uppbyggnad

Toppskikt	PEFC kontrollerat ursprung	EN 13489	± 2,5 mm
Stomme	PEFC kontrollerat ursprung		HDF Mastercore
Baksida	PEFC kontrollerat ursprung	Träfaner	2 mm
Not och fjäder	Längd		Uniclic
	Bredd		Uniclic Multifit



Garanti

Hem miljö	garantivillkor i varje paket	33 år
Uniclic - Multifit		Livstid
Offentlig miljö		Vid förfrågan

Moisture Protection	Innebär en garanti mot uppbyggnad av smutsrester längsmed kanterna på grund av underhåll under åren	10 år
---------------------	---	-------

Stay Clean Technology (Endast lackerade produkter)	Innebär en garanti mot uppbyggnad av smutsrester på ytan och en garanti mot uppbyggnad av smutsrester längsmed kanterna på grund av underhåll under åren	10 år
--	--	-------

Ytskikt

Träslag		Ek
Ursprung		Europa
Ytbehandling	UV-härdad lack	Reptåligt toppskikt
Naturlig varians		Pga att trä är ett naturmaterial, kan utseendet på produkten avvika från provet.
Ytbehandlingar		se katalog / hemsida

betygsättning

Secondo EN 13489:2002 Classe Libera

	Selected	Accent	Lively
	<i>Faccia dell'elemento</i>		
Alburno	Amnesso, eventualmente tinto	Amnesso, eventualmente tinto	Amnesso, eventualmente tinto
Nodi	Amnessi, sani fino a max ca. 20mm o completamente deceduti	Amnessi, sani o cadenti, riparati o stuccati, fino ad un max. ca 50 mm	Amnessi anche se cadenti o aperti, purchè non compromettano la qualità d'uso fino ad un max. ca. 50 mm
Crepe longitudinali	Non amnesso	Amnesse, stuccate e più o meno in centro tavola	Amnesso, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non amnesso	Non amnesso	Non amnesso
Colpo di fulmine	Non amnesso	Non amnesso	Non amnesso
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Amnesso	Amnesso	Amnesso
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	Amnesso	Amnesso	Amnesso
Alterazione biologica	Non amnesso	Non amnesso	Consentito azzurramento e moschettatura
	<i>Parti non visibili</i>		

Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .

Läggning		normkrav		
Flytande		På ett Pergo-mellanlägg	se läggningsanvisning	
Nedlimmat		Pergo polymerharts	se läggningsanvisning	
Allmän aspekt av installerad golv	EN 13489	Fogsprång, beror på nivåskillnader i höjddled (mm)	≤ 0,20	
		Skillnad i bredd (mm)	≤ 0,20	
		Golvet kumar sig i längdled %	≤ 0,1	
		Golvet skålar sig i breddled	≤ 0,2	
Dimensionell stabilitet	ISO 24339	Kort slut kåling maximum %	≤ 0,30	
	30 - 85% relativ fuktighet	Kort slut kåling minimum %	≥ - 0,20	
		Slip på fogarna på korta änden (mm)	≤ 0,20	
		Slip på fogarna på långa änden (mm)	≤ 0,30	
Golvvärme	Lämpligt	se särskilda anvisningar		
Ytbehandling				
Slitstyrka	SIS 923509	Fallande sand	800 - 1000	
	DIN 68861	S33	100 - 1050	
Fläckålgighet	EN 13442		class 3	
		Golv med "Stay Clean Technology" (Lackerad endast)		Klass 5
CE	EN 14342:2013	Anmälda organ	0766 EPH Dresden	DOP: På paketet
caster stolar	ISO 4918	Testat med underlagsfoam		25.000
Halksäkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Torr pendeltest	Beroende av struktur och ytbehandling	USRV 37-57
Formaldehydemissioner	EN 717-1	≤E1		
PCP	CEN/TR 14823:2004	≤5 ppm		
Varmegenomgångsmotstånd	EN12664:2001	0,11 m².K/W		
Brandklassning	EN 13501-1	Cfl-s1		
Ekologiska certifikat				
AFFSET	A	Frankrike		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	Vid förfrågan			
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001			
M1		Finland		

