


**DIMENSIONER**

Kollektion		Lysefjord pro [V3631-xxxx]	Limfjord pro [V3622-xxxx]
Bredd		209 mm	428 mm
Längd		1494 mm	856 mm
Antal plankor per paket		6 Plankor	6 Plankor
m <sup>2</sup> per paket		1,873 m <sup>2</sup>	2,198 m <sup>2</sup>
Vikt per paket		15,41 kg	18,02 kg
Densitet	ISO 23997	1610x50 kg/m <sup>3</sup>	1610x50 kg/m <sup>3</sup>
Total tjocklek	ISO 24346	5 mm	5 mm

Ytbehandling	Avancerad PU lack med TitanV™ teknologi		
Not och fjäder	Uniclic - Uniclic		

**Plankans uppbyggnad**



1	Toplack
2	PVC silsilikt
3	PVC dekortager
4	PVC slagttålig vinyllämma
5	PVC balansering med glasfiber

**FABRIKSGARANTI**

Användningsklass	EN ISO 10874			Klass 33
Produktnorm	EN 16511:2014 + A1:2019			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: end label on pack
Garanti		Hem miljö Offentlig miljö	Se garantivillkoren Se garantivillkoren	Livtid 5 år - På begäran upp till 15 år

**ALLMÄNNA UPPGIFTER**

	METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	PERGO-VÄRDEN
Slitstyrka	EN 16511:2014 + A1:2019		OK	OK
Slagtålighet	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Reptålighet	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Vattentålighet	ISO 4760	Kvalitativ klassning av återhämtning efter uppsvalning Kvantitativ klassning av återhämtning efter uppsvalning		1 0,01 mm Läcker inte
Stöthjul	EN 425	25000 cykler På ett PERGO HEAT -mellanlägg På ett PERGO COMFORT -mellanlägg På ett PERGO TRANSIT -mellanlägg ben 0,1 mm/32 kg	Ingen delaminering, inga storningar	≥ 25000 cykler ≥ 25000 cykler Endast för privatbostäder ≥ 20000 cykler Endast för privatbostäder ≥ 15000 cykler
Placering av möbellen	EN 424			Ingen synlig skada
Intrycksmärke	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
Fläckålighet	EN 438-2	Aceton- Kaffe- NaOH-H2O2- Skokram		Grad 5 Ingen förändring
Swällning	ISO 24336		≤ 18%	ingen svällning
fogstyrka	ISO 24334	Fmax långsida Fmax kortsida	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m	OK OK
Variation i dimensioner	ISO 23999	6 tim vid 80 °C	≤ 10,25% ≤ 1 mm	≤ 10,16% OK
Brandklassning	EN 13501-1	Kapning		BT-s1
Ljuddämpning	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	På ett PERGO HEAT -mellanlägg På ett PERGO COMFORT -mellanlägg På ett PERGO TRANSIT -mellanlägg		16 dB 19 dB 21 dB
UV-resistens	ISO 105 B02	Blåskala	Klass > 6	Klass 8
Hållfasthet	EN 12893			DS R10
Värmegenomgångsmotstånd	EN 12667	Utan PERGO underlag På ett PERGO HEAT -mellanlägg På ett PERGO COMFORT -mellanlägg På ett PERGO TRANSIT -mellanlägg		0,015 m <sup>2</sup> K/W 0,025 m <sup>2</sup> K/W 0,035 m <sup>2</sup> K/W 0,060 m <sup>2</sup> K/W
Golvvärme		Lämpligt för alla standardvärmesystem för cementgolv. Begränsad applikation med värmefilm. Maximal kontakttemp. ≤ 27 °C. Se separat läggningssvning.		

**Miljö och certifikat**

AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-06190
Finnish Building Emission	M1: Mycket låg emission, luftfri			Class M1
Formaldehydemissioner	EN 14041:2004 / AC:2006	Ingen formaldehyd tillsatt under produktion		< mätbar nivå
TVOC 28 dagar	ISO 16000 part 9-6	AgBB krav efter 28 dagar <1000 µg/m <sup>3</sup>		≤ 20 µg/m <sup>3</sup>
Innehåll	Tungmetaller + bly / kadmium			Fanns inte
FARLIGA ÄMNINGAR	Ar cancerframkallande, skadar avsvassan eller stör fortplantningsförmågan (kategori 1A och 1B)			Fanns inte
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006			Överensstämmer
Mjukgörare	ortho-/halalfräi mjukgörare			
Återvunnen mängd	Endast internt återvunnet material används			

